



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU EUROLINE 1-STAB DIELE MIT 5G LOC VERBINDUNG

HOLZART	Eiche
SORTIERUNGSQUALITÄT	Select, Bergen ( Super Country), Vilinius ( Rustikal)
MUSTER	1 Stab
NUTZSCHICHT	ca. 3,5mm
AUFBAU	3-Schicht
DIMENSION	2200x192x14mm
OBERFLÄCHE	lackiert oder natur geölt, gebürstet
ÖL	Hartwachsöl endgeölt
VERLEGUNG	schwimmend oder vollflächig verkleben
BRANDSCHUTZKLASSE	Dfl-s1, Cfl-S1 ( Lack möglich)
FORMALDEHYD-EMISSION	E1
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,109m <sup>2</sup> K/W
PRODUKTIONSNORM	EN 14342



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU ALPINE LIFESTYLE 1-STAB DIELE MIT DROPODOWN Verbindung

HOLZART	Eiche
SORTIERUNGSQUALITÄT	Astig, Country
MUSTER	1 Stab
NUTZSCHICHT	ca. 3,5mm
AUFBAU	3-Schicht
DIMENSION	1900x190x14mm , 2200x260x14mm
OBERFLÄCHE	natur-geölt, weiß geölt, angeräuchert weiß geölt
VERLEGUNG	schwimmend oder vollflächig verkleben
BRANDSCHUTZKLASSE	Dfl-s1
FORMALDEHYD-EMISSION	E1
WÄRMEDURCHLAßWIDERSTAND	0,109m <sup>2</sup> K/W
PRODUKTIONSNORM	EN 14342



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU STRILINE

HOLZART	Eiche
MUSTER	Hochkant
DIMENSION	Lamellenlänge: 163mm / 245 mm x 490mm Lamellenbreite: 10, 16 / 22mm Stärke: 10 / 15mm
OBERFLÄCHE	versiegelt oder geölt
SORTIERUNG	Standard (mit Splint, Ästen)
NUTZSCHICHT	ca. 4 bzw. 8mm
VERKLEBUNG	Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
FUßBODENHEIZUNG	Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
VERBINDUNG	Nut + Feder
BRANDSCHUTZKLASSE	Cfl-S1
HOLZFEUCHTE	7-11%



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU STRILINE

HOLZART	Räuchereiche, Esche, Ahorn, Nussbaum
MUSTER	Hochkant
DIMENSION	Lamellenlänge: 163mm / 245 mm x 490mm Lamellenbreite: 10, 16 / 22mm Stärke: 10 / 15mm
OBERFLÄCHE	versiegelt oder geölt
SORTIERUNG	Standard (mit Splint, Ästen)
NUTZSCHICHT	ca. 4 bzw. 8mm
VERKLEBUNG	Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
FUßBODENHEIZUNG	Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
VERBINDUNG	Nut + Feder
BRANDSCHUTZKLASSE	Cfl-S1, Dfl-S1
HOLZFEUCHTE	7-11%



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU EUROLINE 3-STAB DIELE MIT 5G LOC VERBINDUNG

HOLZART	Eiche
SORTIERUNGSQUALITÄT	Natur, Classic, Robust
MUSTER	3 Stab
NUTZSCHICHT	ca. 3,5mm
AUFBAU	3-Schicht
DIMENSION	2200x192x14mm
OBERFLÄCHE	lackiert oder natur geölt
ÖL	Hartwachsöl endgeölt
VERLEGUNG	schwimmend oder vollflächig verkleben
BRANDSCHUTZKLASSE	Dfl-s1, Cfl-S1 ( Lack möglich)
FORMALDEHYD-EMISSION	F1
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,109m <sup>2</sup> K/W
PRODUKTIONSNORM	EN 14342



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU 2 SCHICHT FERTIGPARKETT

HOLZART	2-Schicht FP, 1-Stab FP ohne Fase, Nut + Feder
HOLZART	EICHE
SORTIERUNG	Natur, Avantgard, Standard kein Splint, gesunde Äste </= 4mm, gesunde schwarze Äste </=1mm
OBERFLÄCHE	roh, geölt und lackiert
DIMENSION	490x70x11mm
GEWICHT	ca. 7kg/m <sup>2</sup>
NUTZSCHICHT	ca. 4mm
TRÄGERMATERIAL	ca. 7mm
NORM	EN 13489
VERLEGUNG	engl. Verband, links und rechts Stäbe für Fischgrät
HOLZFEUCHTE	5-9%
BRANDSCHUTZKLASSE	Cfl-S1, Dfl-S1
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	$R \leq 0,007 \text{ (m}^2\text{K)}/\text{W}$



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU 2 SCHICHT FERTIGPARKETT STRONG

HOLZART	2-Schicht FP, 1-Stab FP strong ohne Fase, Nut + Feder
HOLZART	oak
SORTIERUNG	Natur, Avantgard, Standard kein Splint, gesunde Äste </= 4mm, gesunde schwarze Äste </=1mm
OBERFLÄCHE	roh, geölt und lackiert
DIMENSION	490x70x13mm
GEWICHT	ca. 8kg/m <sup>2</sup>
NUTZSCHICHT	ca. 6mm
TRÄGERMATERIAL	ca. 7mm (oak)
NORM	EN 13489
VERLEGUNG	engl. Verband, links und rechts Stäbe für Fischgrät
HOLZFEUCHTE	5-9%
BRANDSCHUTZKLASSE	Cfl-S1
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	R ≤ 0,007 (m <sup>2</sup> K)/W



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU INDUSTRIEPARKETT

HOLZART		Eiche, Buche
DIMENSION		Stärke: 10-22,85mm Lamellenlänge: 160-250mm Lamellenbreite: 8-10mm
OBERFLÄCHE		roh, unbehandelt, nicht geschliffen
NORM		E14761
VERKLEBUNG		Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
SORTIERUNG		Standard, Werkssortierung
FUßBODENHEIZUNG		geeignet - (siehe Merkblatt Raumklima!) Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
BRANDSCHUTZKLASSE		Cfl-S1
HOLZFEUCHTE		7-11%
ZERTIFIKAT		100% PEFC. HFA-CoC-0412
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND		22mm R ≤ 0,11 (m2K)/W 18mm R ≤ 0,09 (m2K)/W 16mm R ≤ 0,086 (m2K)/W 10mm R ≤ 0,048 (m2K)/W



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU INDUSTRIEPARKETT

<b>HOLZART</b>	
	Esche, eur. AHORN, eur. NUSSBAUM ged., RÄUCHEREICHE
<b>DIMENSION</b>	
	Stärke: 10-22,85mm Lamellenlänge: 160-250mm Lamellenbreite: 8-10mm
<b>OBERFLÄCHE</b>	
	roh, unbehandelt, nicht geschliffen
<b>NORM</b>	
	E14761
<b>VERKLEBUNG</b>	
	Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
<b>SORTIERUNG</b>	
	Standard, Werkssortierung
<b>FUßBODENHEIZUNG</b>	
	geeignet - (siehe Merkblatt Raumklima!) Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
<b>BRANDSCHUTZKLASSE</b>	
	Cfl-S1, Dfl-S1
<b>HOLZFEUCHTE</b>	
	7-11%
<b>ZERTIFIKAT</b>	
	100% PEFC. HFA-CoC-0412



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU KLEBEPARKETT 16x16cm

HOLZART	Eiche
DIMENSION	Stärke: 8mm Lamellenlänge: 160mm
OBERFLÄCHE	roh
VERKLEBUNG	Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
SORTIERUNG	Natur <input type="radio"/> , Gestreift <input checked="" type="radio"/> ▲, Rustikal <input type="radio"/> □
VERLEGEMUSTER	Mosaik, Parallel, englischer Verband, Doppelfischgrät
FUßBODENHEIZUNG	Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
BRANDSCHUTZKLASSE	Cfl-S1
HOLZFEUCHTE	7-11%
ZERTIFIKAT	100% PEFC. HFA-CoC-0412
GEWICHT	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>



## TECHNISCHES DATENBLATT ZU KLEBEPARKETT 16x16cm

HOLZART		Esche, eur. Ahorn, can. Ahorn, Akazie ged., euro Nussbaum ged. Räuchereiche
DIMENSION		Stärke: 8mm Lamellenlänge: 160mm
OBERFLÄCHE		roh
VERKLEBUNG		Die Verklebung erfolgt auf verlegereifem Unterboden mittels handelsüblichen Parkettkleber.
SORTIERUNG		Natur ○, Gestreift ▲, Rustikal □
VERLEGEMUSTER		Mosaik, Parallel, englischer Verband, Doppelfischgrät
FUßBODENHEIZUNG		Die Temperaturen an der Unterseite des Parkettbodens bzw. die Oberflächentemperatur ist gemäß den gültigen Normen bei 27°C einzuhalten.
BRANDSCHUTZKLASSE		Dfl-S1
HOLZFEUCHTE		7-11%
ZERTIFIKAT		100% PEFC. HFA-CoC-0412
GEWICHT		ca. 6 kg/m <sup>2</sup>